

## 乾燥遅効剤 EG

### 1) 概要

各種バインダーに 2～3% 添加することで  
堅牢度を全く低下させることなく、プリント中に発生する目詰まり  
を防止する薬品であり、均染性、浸透性も著しく向上させます。

### 2) 性状

	乾燥遅効剤 EG	
外観	無色透明リキッド	
組成	エチレングリコール誘導体	
粘度 (mPa・s) (at 25°C)	150mPa・s 以下	
pH	7.0±0.5	


### 3) 使用方法

顔料及び染料色糊中に 2～3% 添加して使用。

### 4) 留意事項

- ・開封後は、表面が乾燥しないよう蓋を締めて下さい。
- ・長期保管は、密栓して冷暗所に保管下さい。

### Recommended Parameters



#### Flash & Cure

140° C×3min.



#### Storage

5° C—30° C



#### Clean Up

石鹼水又は湯

※ご使用の際には必ず貴社での性能確認をお願い申し上げます。

### 株式会社松井色素化学工業所

〒607-8466 京都府京都市山科区上花山桜谷 64 番地  
 (075)594-5611 (075)501-8106  
 msc\_information@msc-color.co.jp www.msc-color.co.jp

