

染み込み系顔料プリント

BINDER 0523-E

BINDER 023

1) 概要

極めて柔軟な風合いと生地への浸透性に優れたバインダーです。
洗い晒し加工、ヴィンテージ調プリント、抜染調のプリントが可能です。
クリア：BINDER 0523-E / ホワイト：BINDER 023

2) 性状

	BINDER 0523-E	BINDER 023
外観	乳白色ペースト	白色ペースト
組成	アクリル系樹脂、酸化チタン等	
粘度 (mPa・s) (at 25°C)	9,000±1,000	16,000±2,000
pH	8.5±0.5	8.0±0.5
密度 (g/cm ³)	0.95±0.05	1.00±0.05

3) 使用方法

3) - 1 【処方】

Binder 0523-E	100	0	50
Binder 023	0	100	50
フィクサー FE	2	2	2
ネオカラー 各色	~5	~5	~5
合計	~107	~107	~107

3) - 2 【工程】

プリント (2 ストローク、70~150 メッシュ / インチ)
→ 乾燥 → ベーキング (140°C × 3 分)

Recommended Parameters



Fabric Types

綿、T/C




Screen Mesh

70 ~ 150 mesh/inch



Squeegee

Durometer : 70/90/70
Square Edge



Flash & Cure

140° C × 3min.



Pigment

UP TO 5%



Fixer FE

2 - 3 %



Storage

5° C—30° C



Clean Up

石鹼水又は湯

4) 留意事項

- ・よく攪拌してご使用ください。
- ・Fixer FE の併用は低温キュアリング時においても洗濯堅牢度を著しく向上させます。
Fixer FE を使用した場合、インキのポットライフは 12 時間となります。
- ・インキ粘度を上げる場合は、エマコール R530E またはエマコール R600E を
0.1 ~ 0.5% 添加し均一に攪拌して下さい。
- ・インキ粘度を下げる場合は、触媒 # 3000 を 0.5 ~ 2.0% を添加して下さい。
- ・開封後は、表面が乾燥しないよう蓋を締めて下さい。
- ・長期保管は、密栓して冷暗所に保管下さい。

※ご使用の際には必ず貴社での性能確認をお願い申し上げます。

株式会社松井色素化学工業所

〒607-8466 京都府京都市山科区上花山桜谷 64 番地
TEL (075)594-5611 FAX (075)501-8106
E msc_information@msc-color.co.jp W www.msc-color.co.jp

