

Rubber Binder B-1107-2

※受注生産品

1) 概要

Rubber Binder B1107-2 はグリッター加工用のバインダーであり、光沢性、堅牢性に優れたグリッター加工布を得ることができます。ECO PASSPORT by OEKO-TEX®の認証を取得しています。

2) 性状

	Rubber Binder B1107-2
外観	乳白色ペースト
粘度 (mPa・s) (at 25°C)	20,000±2,000
pH	8.5±0.5
密度 (g/cm ³)	1.02±0.05

3) 使用方法

【処方】

Rubber Binder B-1107-2	100
Glitter	~ 30
ネオカラー 各色	~ 1
Fixer FE	2
合計	~133

Recommended Parameters



Fabric Types

綿、T/C、ポリエステル等




Screen Mesh

36 ~ 100mesh/inch



Squeegee

Durometer : 70/90/70
Square Edge



Flash & Cure

135°C × 2-3min.



Pigment

Up to 1%
Glitter : up to 30%

AUXILIARIES

Fixer N
Fixer L
Fixer FE



Storage

5° C—30° C



Clean Up

石鹼水又は湯

4) 留意事項

- ・作業性の向上には乾燥遅効剤 EG を 2~5% 添加してください。
- ・架橋剤は Fixer N、Fixer L または Fixer FE を使用できます。
Fixer L, Fixer FE 添加後はポットライフが短くなる為、当日中に御使用下さい。
Fixer N は添加後もポットライフが長く、保存が可能です。
- ・インキ粘度を上げる場合は、エマコール R530E またはエマコール R600E を 0.1 ~ 0.5% 添加し均一に攪拌して下さい。
- ・インキ粘度を下げる場合は、触媒 # 3000 を 0.5 ~ 2.0% を添加して下さい。
- ・開封後は、表面が乾燥しないよう蓋を締めて下さい。
- ・長期保管は、密栓して冷暗所に保管下さい。

※ご使用の際には必ず貴社での性能確認をお願い申し上げます。

株式会社松井色素化学工業所

〒607-8466 京都府京都市山科区上花山桜谷 64 番地
(075)594-5611 (075)501-8106
msc_information@msc-color.co.jp www.msc-color.co.jp

