



Stretch Clear 701B-8 Stretch White 701W-6 Stretch Mat 701M-6

※受注生産品

1) 概要

ストレッチ 701 シリーズは、伸縮性のある素材に最適な伸縮性に優れた水性ペーストです。水着や運動着などのコットンジャージー、ライクラ、スパンデックスから作られた生地を使用できます。

ECO PASSPORT by OEKOTEX®の認証を取得しています。

2) 性状

| | Stretch Clear 701B-8 | Stretch Clear 701M-6 | Stretch White 701W-6 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 外観 | 乳白色ペースト | 白色ペースト | 白色ペースト |
| 粘度 (mPa・s) (at 25°C) | 100,000±10,000 | 100,000±10,000 | 110,000±10,000 |
| pH | 7.0±1.0 | 7.0±1.0 | 7.0±1.0 |

3) 使用方法

| 【処方】 | クリアー | ホワイト | 着色 |
|----------------------|------|------|------|
| Stretch Clear 701B-8 | 100 | - | - |
| Stretch White 701W-6 | - | 100 | - |
| Stretch Mat 701M-6 | - | - | 100 |
| ネオカラー 各色 | ~ 10 | - | ~10 |
| Fixer FE | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 合計 | ~112 | ~102 | ~112 |

Recommended Parameters




Fabric Types

綿、T/C、ポリエステル等




Screen Mesh

80 ~ 120mesh/inch



Squeegee

Durometer : 70/90/70
Square Edge



Flash & Cure

135°C × 2~3分



Pigment

Up to 10%

AUXILIARIES

Fixer FE
Fixer N



Storage

5° C—30° C



Clean Up

石鹼水又は湯

4) 留意事項

- ・良く攪拌を行ってから御使用下さい。
- ・作業性の向上には乾燥遅効剤 EG を 2~5% 添加してください。
- ・架橋剤は Fixer N 又は Fixer FE、Top Fixer N を御使用いただけます。
添加後はポットライフが短くなる為、5~6時間以内で御使用下さい。
- ・インキ粘度を上げる場合は、エマコール R530E またはエマコール R600E を
0.1 ~ 0.5% 添加し均一に攪拌して下さい。
- ・インキ粘度を下げる場合は、触媒 # 3000 を 0.5 ~ 2.0% を添加して下さい。
- ・開封後は、表面が乾燥しないよう蓋を締めて下さい。
- ・長期保管は、密栓して冷暗所に保管下さい。

※ご使用の際には必ず貴社での性能確認をお願い申し上げます。

株式会社松井色素化学工業所

〒607-8466 京都府京都市山科区上花山桜谷 64 番地
(075)594-5611 (075)501-8106
msc_information@msc-color.co.jp www.msc-color.co.jp

