



Stretch Clear 777 / Stretch White 777

※受注生産品

1) 概要

777 シリーズは、伸縮性、風合い、堅牢性に優れたラバーバインダーです。701 シリーズの特徴をそのままに表面のタックを無くしさらったとした仕上がりに改良しました。ECO PASSPORT by OEKOTEX®の認証を取得した有害な成分を含まない、生産者、消費者、地球環境にとって安全で安心してお使いいただける製品です。

2) 性状

	Stretch Clear 777	Stretch White 777
外観	乳白色ペースト	白色ペースト
粘度 (mPa・s) (at 25°C)	100,000±10,000	110,000±10,000
pH	7.0±1.0	7.0±1.0

3) 使用方法

【処方】	クリアー	ホワイト	着色
Stretch Clear 777	100	-	70~80
Stretch White 777	-	100	20~30
ネオカラー 各色	~10	-	~10
Fixer FE	2.0	2.0	2.0
合計	~112	~102	~112

Recommended Parameters



Fabric Types

綿、T/C、ポリエステル等




Screen Mesh

80 ~ 120mesh/inch



Squeegee

Durometer : 70/90/70
Square Edge



Flash & Cure

135°C × 2~3分



Pigment

Up to 10%

AUXILIARIES

Fixer FE
Fixer N



Storage

5° C—30° C



Clean Up

石鹼水又は湯

4) 留意事項

- ・良く攪拌を行ってから御使用下さい。
- ・作業性の向上には乾燥遅効剤 EG を 2~5% 添加してください。
- ・架橋剤は Fixer N 又は Fixer FE、Top Fixer N を御使用いただけます。
添加後はポットライフが短くなる為、5~6時間以内で御使用下さい。
- ・インキ粘度を上げる場合は、エマコール R530E またはエマコール R600E を
0.1 ~ 0.5% 添加し均一に攪拌して下さい。
- ・インキ粘度を下げる場合は、触媒 # 3000 を 0.5 ~ 2.0% を添加して下さい。
- ・開封後は、表面が乾燥しないよう蓋を締めて下さい。
- ・長期保管は、密栓して冷暗所に保管下さい。

※ご使用の際には必ず貴社での性能確認をお願い申し上げます。

株式会社松井色素化学工業所

〒607-8466 京都府京都市山科区上花山桜谷 64 番地
TEL (075)594-5611 FAX (075)501-8106
E msc_information@msc-color.co.jp W www.msc-color.co.jp

