

ラバープリント用下引きバインダー

Under 350G

※受注生産品



1) 概要

Under 350G は 350N シリーズ用の下引き用バインダーです。下引きを施すことで、高伸縮性、超柔軟性を付与します。連続作業性に優れており、自動捺染機での加工も可能です。ECO PASSPORT by OEKO-TEX®の認証を取得しています。

2) 性状

	Under 350G
外観	乳白色ペースト
粘度 (mPa · s) (at 25°C)	60,000±10,000
pH	8.0±0.5
密度 (g/cm³)	1.03±0.05

3) 使用方法

【处方】

Under 350G	100
Top Fixer N	1
合計	101

Recommended Parameters




Fabric Types

綿、T/C、ポリエステル等




Screen Mesh

80 ~ 120mesh/inch



Squeegee

Durometer : 70/90/70
Square Edge



Flash & Cure

120°C × 2-3min.



Pigment

AUXILIARIES

Top Fixer N



Storage

5° C—30° C



Clean Up

石鹼水又は湯

4) 留意事項

- ・Under350G はチキソ性を有しますので、良く攪拌してから御使用下さい。
- ・作業性の向上には乾燥遮効剤 EG を 2~5% 添加してください。
- ・架橋剤は Top Fixer N を必ず併用してください。
Top Fixer N 添加後はポットライフが短くなる為、当日中に御使用下さい。
- ・インキ粘度を上げる場合は、エマコール R530E またはエマコール R600E を 0.1 ~ 0.5% 添加し均一に攪拌して下さい。
- ・インキ粘度を下げる場合は、触媒 #3000 を 0.5 ~ 2.0% を添加して下さい。
- ・開封後は、表面が乾燥しないよう蓋を締めて下さい。
- ・長期保管は、密栓して冷暗所に保管下さい。

※ご使用の際には必ず貴社での性能確認をお願い申し上げます。

株式会社松井色素化学工業所

A 〒607-8466 京都府京都市山科区上花山桜谷 64 番地
T (075)594-5611 F (075)501-8106
E msc_information@msc-color.co.jp W www.msc-color.co.jp

