





昇華防止用下引きバインダー

Under Base Blocker 350

※受注生産品

1) 概要

Under Base Blocker 350 は、ウレタン樹脂系の昇華防止用下引きバインダーです。

ハンドプリントだけでなく自動捺染機にも御使用いただけます。

ECO PASSPORT by OEKO-TEX®の認証を取得しています。

2) 性状

	Under Base Blocker 350
外観	黒色ペースト
粘度 (mPa・s) (at 25℃)	70,000±10,000
pH	7.5±0.5

3) 使用方法

【処方】

Under Base Blocker 350	60~100
Clear 350N	0~40
Top Fixer N	0.5 ~ 1.0
合計	~101

Recommended Parameters



Fabric Types

T/C、ポリエステル




Screen Mesh

80 ~ 120mesh/inch



Squeegee

Durometer : 70/90/70
Square Edge



Flash & Cure

with Top Fixer N
120℃×2-3min.



Pigment

AUXILIARIES

Top Fixer N



Storage

5° C—30° C



Clean Up

石鹼水又は湯

4) 留意事項

- ・昇華汚染の程度は生地により異なります。事前に試験をお願い致します。
- ・当該製品はチキソ性を有します。御使用前によく攪拌してください。
- ・作業性の向上には乾燥遅効剤 EG を 2~5% 添加してください。
- ・架橋剤は Fixer FE、Fixer L、Fixer N を御使用いただけます。
Fixer FE、Fixer L は添加後ポットライフが短くなる為、当日中に御使用下さい。
Fixer N はポットライフが長いため、添加後も保存いただけます。
- ・インキ粘度を上げる場合は、エマコール R530E またはエマコール R600E を
0.1 ~ 0.5% 添加し均一に攪拌して下さい。
- ・インキ粘度を下げる場合は、触媒 # 3000 を 0.5 ~ 2.0% を添加して下さい。
- ・開封後は、表面が乾燥しないよう蓋を締めて下さい。
- ・長期保管は、密栓して冷暗所に保管下さい。

※ご使用の際には必ず貴社での性能確認をお願い申し上げます。

株式会社松井色素化学工業所

〒607-8466 京都府京都市山科区上花山桜谷 64 番地
(075)594-5611 (075)501-8106
msc_information@msc-color.co.jp www.msc-color.co.jp

