



ZFS 顔料抜染バインダー

DISCHARGE BINDER

301DC/301DM/301DCS-1



1) 概要

ZFS タイプの抜染剤を配合し、プリント、熱処理を施す事で鮮明で均染性の高い顔料抜染が可能です。

着色抜染用に 301DC、白色抜染用に 301DM、伏せ抜染用に 301DCS-1 を取り揃えています。

2) 性状

	301DC	301DM	301DCS-1
外観	白色ペースト	白色ペースト	白色ペースト
組成	ポリアクリル酸エステル系共重合樹脂等		
粘度 (mPa・s) (at 25°C)	35,000±10,000	55,000±10,000	50,000±10,000
pH	8.5±0.5	7.5±0.5	7.5±0.5
密度 (g/cm ³)	1.00±0.05	1.00±0.05	0.95±0.05

3) 使用方法

3) - 1 【処方】

301DC	100	0	0
301DM	0	100	0
301DCS-1	0	0	100
ネオカラー 各色	～ 5	～ 5	0
デクロリン	5	5	5
合計	～ 110	～ 110	105

3) - 2 【工程】

プリント (2 ストローク、70 ～ 150 メッシュ / インチ)

→ 乾燥

→ ベーキング (150°C × 3 分)

Recommended Parameters



Fabric Types

綿、T/C




Screen Mesh

70 ～ 150 mesh/inch



Squeegee

Durometer : 70/90/70
Square Edge



Flash & Cure

150° C × 3min.



Pigment

UP TO 5%



Fixer FE or Fixer N

2 - 3 %



Storage

5° C — 30° C



Clean Up

石鹼水又は湯

4) 留意事項

- ・ スチーム抜染の場合は堅牢度保持を目的に
抜染後に 140℃×3 分のベーキング処理を施してください。
- ・ 抜染剤を添加したインクは当日中に使用し、残インクは廃棄してください。
- ・ 経時による脆化を軽減するため、加工後は水洗していただく事を推奨しています。
- ・ インキ粘度を上げる場合は、エマコール R600E を 0.1 ～ 0.5% 添加し
均一に攪拌して下さい。
- ・ 作業性の向上には乾燥遅効剤 E G を 2 ～ 3% を添加して下さい。
- ・ 開封後は、表面が乾燥しないよう蓋を締めて下さい。
- ・ 長期保管は、密栓して冷暗所に保管下さい。

※ご使用の際には必ず貴社での性能確認をお願い申し上げます。

株式会社松井色素化学工業所

〒607-8466 京都府京都市山科区上花山桜谷 64 番地
(075)594-5611 (075)501-8106
msc_information@msc-color.co.jp www.msc-color.co.jp

