



乳化増粘剤

Emacol R-600E

1) 概要

エマコール R-600 は優れた増粘性とカラーバリューを有する非イオン性の乳化増粘剤です。ターペンレジューサー作成にあたり優れた乳化力と増粘性を発揮します。また、一般捺染糊へ 0.5 ~ 1.0% 添加することで増粘することが可能です。

2) 性状

	Emacol R-600E
外観	淡褐色ペースト
組成	特殊非イオン活性剤
粘度 (mPa・s) (at 25°C)	1000mPa・s 以下

3) 使用方法

エマコール R-600E	3	5	3	5
水	70	70	50	50
ターペン	30	30	50	50
粘度 (mPa・s)	450	3500	5900	17800

4) 留意事項

- ・開封後は、表面が乾燥しないよう蓋を締めて下さい。
- ・長期保管は、密栓して冷暗所に保管下さい。

Recommended Parameters



Storage

5° C—30° C



Clean Up

石鹼水又は湯

※ご使用の際には必ず貴社での性能確認をお願い申し上げます。

株式会社松井色素化学工業所

〒607-8466 京都府京都市山科区上花山桜谷 64 番地
 (075)594-5611 (075)501-8106
 msc_information@msc-color.co.jp www.msc-color.co.jp

