

エコ対応架橋剤

Fixer N

1) 概要

Fixer Nは各種バインダーに配合することにより洗濯、摩擦などの堅牢度を向上させる無黄変型のブロックイソシアネート架橋剤です。熱処理により効果を発揮し、堅牢度が向上します。残インキは常温保管条件下であれば再利用が可能です。ノニルフェノール、ホルマリン等環境負荷物質を含有しないエコ架橋剤です。

2) 性状

	Fixer N	
外観	白色リキッド	
組成	ブロックイソシアネート系架橋剤	
粘度 (mPa・s) (at 25°C)	100mPa・s 以下	
pH	6.5±0.5	


3) 使用方法

各種バインダーに 2 ~ 3% 添加して使用。

4) 留意事項

- ・ブロック剤の解離温度は 110°C ですが、十分な効果を得るために 140°C × 3 分以上のキュアリングを推奨します。
- ・長期保管は、密栓して冷暗所にて保管ください。

Recommended Parameters



Flash & Cure

140° C × 3min.



Storage

5° C — 30° C



Clean Up

石鹼水又は湯

※ご使用の際には必ず貴社での性能確認をお願い申し上げます。

株式会社松井色素化学工業所

〒607-8466 京都府京都市山科区上花山桜谷 64 番地
 (075)594-5611 (075)501-8106
 msc_information@msc-color.co.jp www.msc-color.co.jp

